

Mikroporöse flexible Keramikfolie



Die von ISOTEC entwickelte Keramikfolie ist einzigartig.
Das mikroporöse Material ist flexibel und bei Temperaturen
bis 1.000 °C einsetzbar.

Schichtbezeichnung	AF-105-SF
Chemische Zusammensetzung	Aluminiumoxid + Titanoxid
Temperaturbeständigkeit	1.000 °C
Farbe	weiß (auch in schwarz möglich)
Bauteiltemperatur während Beschichtungsprozess	150 °C

ISOTEC
Isfahani-Oberflächen-Technologie

Ditzinger Straße 45
70839 Gerlingen
Telefon (071 56) 432505
Telefax (071 56) 432507
E-mail: info@iso-tec.de
Internet: www.iso-tec.de